

LUXMAL ULTRA lakier poliuretanowo - akrylowy

ZASTOSOWANIE:

LUXMAL ULTRA lakier poliuretanowo - akrylowy jest ekologicznym lakierem utwardzanym przez fizyczne odparowanie wilgoci. Daje powłoki o wysokim połysku lub równomiernym półmacie, o bardzo dobrej przyczepności do drewna i wysokich parametrach technicznych. Ponadto wymalowania charakteryzują się wysokimi parametrami użytkowych.

Zalecany jest do malowania powierzchni drewnianych średnio obciążonych: przedszkola, żłobki, lokale mieszkalne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Metoda nanoszenia	Pędzel, wałek, szpachla, natrysk
Wydajność	10 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu
Grubość powłoki (3 warstwy)	90 - 120µm
Ilość warstw	Z zastosowaniem lakieru podkładowego 2 - 3 Bez zastosowania lakieru podkładowego 3 - 4
Gęstość	1,05 +/- 0,02 g/cm ³
Lepkość (20°C) KW 4	25 - 35 sek.
P	Około 8
H	
Zawartość substancji stałych	Powyżej 30%
Czasookresy pomiędzy kolejnymi warstwami	6 - 12 godz.
Czas całkowitego wyschnięcia	3 - 4 dni
Połysk wg. Gardnera 60°	
- wersja z połyskiem	Powyżej 85 %
- wersja matowa	30 - 45 %
Twardość względna na wahadle Persoza	Powyżej 0,65
Ścieralność	Powyżej 1,16 kg /µm
Rozcieńczalnik	Woda
Czyszczenie narzędzi	Woda

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przygotowanie podłoża.

Powierzchnia drewna czy też materiałów drewnopochodnych powinna być dobrze przeszlifowana, wolna od oleju, tłuszczu i pyłu a powłoki starego lakieru całkowicie usunięte. Zażywiczone drewno należy dokładnie umyć za pomocą rozcieńczalnika NITRO i wysuszyć.

2. Malowanie

LUXMAL ULTRA lakier poliuretanowo - akrylowy należy przed użyciem wymieszać (wstrząsać około 15 -20 sek.)

Lakier nanosić cienką warstwą za pomocą wałka, szpachli, pędzla lub natryskiem. Pod lakier można zastosować **LUXMAL PRIMA lakier podkładowy** lub **LUXMAL PRIMA GEL żel wyrównujący**. Temperatura malowanego elementu, lakieru powinna być taka sama i wynosić od +15°C do +30°C. Czasookres pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw powinien wynosić od 6 do 12 godzin. Należy stosować szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym (nie grubszym niż 120).

Całkowite wyschnięcie uzyskuje się do 72 godzinach. Nie mniej jednak pełną wytrzymałość na obciążenia uzyskuje po 14 dniach.

LAKMA SAT Sp. z o.o. nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń. Przed zastosowaniem zalecamy kontakt z producentem celem ustalenia metody aplikacji i przydatności wyrobu do konkretnego zastosowania.

ZALECENIA BHP. i P Poż.

LUXMAL ULTRA lakier poliuretanowo - akrylowy jest wyrobem wolnym od formaldehydu, całkowicie bezpiecznym dla zdrowia, nie palnym.

Informacje dotyczące Bezpieczeństwa produktu dostępne w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego.

Składowanie 18 miesięcy.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C.