

STIUK WAPIENNY

Francesco Guardi Collezione

nr karty: 27/03/2009

OPIS WYROBU:

Stiuk Wapienny Francesco GUARDI to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, którego źródłem inspiracji są antyczne techniki tynkowania. Doskonale imituje powierzchnię polerowanego kamienia o strukturze łupanej. Przeznaczony jest do dekoracji ścian i sufitów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE:

Stiuk Wapienny Francesco GUARDI produkowany jest na bazie wapna gaszonego długo sezonowanego, naturalnej glinki i sproszkowanego wypełniacza. Produkt charakteryzuje się wysoką paro przepuszczalnością oraz odpornością na działanie pleśni, grzybów i bakterii. Nadaje się zarówno do wnętrz nowoczesnych (w połączeniu z metalem i szkłem) jak i też do wnętrz antycznych w stylu retro. Przeznaczony jest do dekoracji ścian i sufitów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

W Przypadku nakładania stiuku na podłoża mocne, zwarte, wystarczy je wcześniej przemyć wodą z dodatkiem detergentu. Natomiast łuszczące się stare powłoki malarskie należy usunąć, podłoże wyczyścić i zmyć myjką ciśnieniową. W przypadku podłoży pokrytych pleśnią, grzybem, należy je usunąć i dodatkowo podłoże zmyć środkiem BIOTOX[®] TOTAL, zachowując zalecenia producenta. Stiuk Wapienny Francesco GUARDI można nakładać bezpośrednio na zarówno nowe, świeże, jak i wysezonowane tynki cementowe.

Przed nałożeniem stiuku podłoże należy zagruntować Podkładem Gruntującym Francesco GUARDI.

2. Sposób nakładania

Na wyschniętą po gruntowaniu powierzchnię za pomocą pacy weneckiej INOX nakładamy pierwszą pełną warstwę Stiuku Wapiennego Francesco GUARDI o jednolitej grubości, zwracając uwagę, aby otrzymać gładką powierzchnię.

Po upływie, co najmniej sześciu godzin niewielkimi fragmentami nakładamy warstwę drugą. Nadmiar produktu zbieramy przeciągając po powierzchni czystą krawędzią packi. Po wyschnięciu drugiej warstwy (min. 6 godz.) nakładamy trzecią najcieńszą warstwę za pomocą kolejnych „uderzeń” packą wyrównując i wygładzając produkt (w języku żargonowym „do zera”). Następnym etapem jest polerowanie, które wykonujemy za pomocą ścierania pacą wenecką INOX zaraz po nałożeniu warstwy trzeciej.

W celu dodatkowego zabezpieczenia i otrzymania efektu bardziej połyskującego, po wyschnięciu trzeciej warstwy nakładamy Wosk Francesco GUARDI za pomocą tej samej pacy, a następnie polerujemy powierzchnię miękkim materiałem np. flanelą lub mechanicznie polerką samochodową.

3. Dodatkowe informacje

Prace nakładania Stiuku Wapiennego Francesco GUARDI należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +35°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych na powierzchnię pokrywaną stiukiem, zarówno podczas pracy jak i jej wysychania. Świeżo nałożony produkt należy chronić przed opadami atmosferycznymi przez okres 2 -3 dni po aplikacji.

Odcień jasny lub ciemny Stiuku Wapiennego Francesco GUARDI jest charakterystyczny dla tego produktu i nie stanowi o jego jakości.

Nie zalecamy nakładania na podłożach bardzo gładkich wykonanych z cementu prasowanego.

Zalecane jest takie ustawienie rusztowania, które umożliwi aplikację jednocześnie na całej odrębnej powierzchni ściany.

DANE TECHNICZNE:

Nanoszenie	szpachelka, paca stalowa
Ilość warstw	3 lub więcej – w zależności odżądanego efektu
Wydajność	2 – 5 m ² /l
Czas schnięcia	24 godz.
Rozcieńczanie	woda
Czyszczenie narzędzi	woda
Kolorystyka	baza biała + 10 kolorów z kolekcji Francesco GUARDI + kolory niestandardowe
PKWiU	24.30.22-60.00
Limit zawartości LZO wg Dz.U. 07.11.72	LZO dopuszczalne: 40g/l (2010r.)
Kat. A/c/FW	Wyrób zawiera maksymalnie: 0,5g/l
Nr pol./data ważności/kolor	Na opakowaniu

SKŁADOWANIE:

W szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C

OPAKOWANIA:

2,5 l; 5 l; 15 l

BHP i P.POŻ.:

Wyrób niepalny, drażniący

Xi



- | | |
|--------|---|
| R36/38 | - działa drażniąco na oczy i skórę |
| R41 | - ryzyko poważnego uszkodzenia oczu |
| S2 | - chronić przed dziećmi (tylko wtedy, jeśli będzie stało na półce detalicznej) |
| S24/25 | - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu |
| S26 | - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza |
| S39 | - nosić okulary lub ochronę twarzy |

Wyprodukowano dla:

LAKMA® SAT Sp. z o.o.

ul. Frysztacka 173; 43 – 400 Cieszyn

Dział Sprzedaży: tel. (033) 8526765, fax 8526763

www.lakma.com; email: lakma@lakma.com

przez: J COLORS S.P.A., Italy

Aktualizacja: 27.03.2009

Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość.

LAKMA® SAT Sp. z o. o.

43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 173

Dział Sprzedaży: tel. 033 85 26 765, fax: 033 85 26 763

e-mail: lakma@lakma.com, www.lakma.com