

Piana poliuretanowa montażowa Lider wężykowa

OPIS WYROBU:

Pianka do wielokrotnego użytku dzięki zastosowaniu nowego praktycznego zaworu. Pianka poliuretanowa Lider jest nowoczesną pianką jednokomponentową, która została skomponowana z myślą o wymagającym kliencie profesjonalnym.

Formułę oraz sposób aplikacji piany można porównywać do jakości i komfortu pracy jaki daje piany pistoletowa. Nowa konstrukcja zaworu, daje wyjątkową wygodę i bezpieczeństwo.

W przypadku gdy nie wykorzystania zawartości całej puszkii istnieje możliwość ponownego jej użycia - nawet po kilku tygodniach od czasu ostatniej aplikacji. W każdej chwili można przerwać pracę i rozpocząć ją w dowolnym czasie. Nowy zawór zwiększa bezpieczeństwo - uniemożliwia przypadkowy wypływ piany. Pianka może być przechowywana przez okres dwóch lat niekoniecznie w pozycji pionowej.

ZASTOSOWANIE:

Pianka poliuretanowa Lider jest nowoczesną pianką jednokomponentową przeznaczoną do montażu futryn, ościeżnic okien i drzwi, uszczelniania złączy dachowych, ścian, stropów, wypełniania i izolacji przepustów kablowych i rurowych, izolacji instalacji centralnego ogrzewania oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, wygłuszenia i uszczelniania kabin działowych, nadwozi samochodowych, łodzi itp.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnia, na którą ma być stosowana pianka, powinna być czysta, wolna od substancji osłabiających przyczepność. Jeżeli jest to niezbędne oprócz mechanicznego czyszczenia zaleca się użycie przeciw tłuszczowego rozpuszczalnika. Przed użyciem piany należy ją wstrząsnąć (20 do 30 razy). W celu uzyskania lepszego rezultatu, zwilżyć szczelinę wodą. Dozowanie piany można przerwać w dowolnym momencie. Zabrudzenia ze świeżej piany oczyścić zmywaczem do piany. Utwardzoną pianę usuwać tylko mechanicznie. Utwardzoną pianę należy zabezpieczyć farbą, tynkiem itp.

DANE TECHNICZNE:

Tworzenie warstwy powierzchniowej	4 – 6 min.
Czas cięcia	9 - 11 min.
Utwardzenie całkowite	Do 12 godzin
Temperatura pracy	Otoczenie: +5°C do +30°C Puszka: +5°C do +25°C
Wydajność pianki (100ml)	Max. 60 l
Odporność temperaturowa utwardzonej pianki	- 40°C do +100°C
Wytrzymałość (zgodnie z normą DIN 53430)	7-10 N / cm ²
Wydłużenie na napięcie (zgodnie z normą DIN 53430)	20-40%
Wydajność z puszkii 750 ml	Do 40 L

SKŁADOWANIE:

Wyrób należy 12 miesięcy w nie otwartych, oryginalnych opakowaniach. Należy przechowywać w ciepłych i suchych warunkach w pozycji pionowej.

DANE LOGISTYCZNE:

Kod produktu	Nazwa produktu	Pojemność opakowania jednostkowego	Pojemność opakowania zbiorczego	Ilość opakowań na warstwie	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
008-5-312-000017	LIDER PIANKA WĘŻYKOWA	750ml	12	12	60	779

BHP i P. POŻ.:

Rodzaje zagrożeń:

Preparat skrajnie łatwopalny. Działa szkodliwie na drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia droga oddechowa i w kontakcie ze skórą.

Warunki bezpiecznego stosowania:

Nie wdychać pary. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperatura powyżej +50oC. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi

Aktualizacja: 26. 09. 2008

Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość uszczelnienia.