

Uszczelniacz Akrylowy Herkules

Dyspersyjna, akrylowa masa uszczelniająca

OPIS WYROBU:

Uszczelniacz Akrylowy Herkules jest dyspersyjną, wodorozcieńczalną akrylową masą uszczelniającą nie zawierającą szkodliwych rozpuszczalników i posiadającą minimalny zapach. Daje elastyczno – plastyczne spoiny łatwe do malowania o bardzo dobrej przyczepności do większości podłoży stosowanych w budownictwie: betonu, cegły, tynku, ceramiki, metalu, drewna, szkła, itp. Przechodzi w stan trwale plastyczny na drodze fizycznego odparowania wody. Utwardzona masa jest odporna na działanie wilgoci i zmienne warunki atmosferyczne, przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE:

Uszczelniacz Akrylowy Herkules przeznaczony jest do uszczelniania okien, drzwi, futryn drzwiowych, połączeń ram okiennych z tynkiem, parapetem, wypełniania fug między kafelkami, szczelin i połączeń w ścianach domów, murach, tynkach i betonie.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnia, na którą ma być stosowany Uszczelniacz Akrylowy Herkules powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Nałożoną masę należy wygładzać szpachelką zmoczoną w wodzie. Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć wodą.

Utwardzony Uszczelniacz Akrylowy Herkules należy zabezpieczyć tynkiem, farbą itp. Jeżeli uszczelnienie wymaga nałożenia grubszej warstwy masy – masę należy nakładać warstwowo.

DANE TECHNICZNE:

Gęstość [g/cm ³], wg PN-B-30150:1997:	1,40
Penetracja w temp. 20 ± 2°C wg PN-C-04133:1980:	189
Spływność z betonu w temp. 70°C [mm] wg PN-B-30150:1997:	brak
Czas powierzchniowego schnięcia	20 min.
Czas całkowitego utwardzenia:	10 mm/ 84 h
Odporność termiczna:	-30 - +80°C
Temperatura stosowania i schnięcia:	+5 - +30 °C
Możliwość malowania przy warstwie grubości ok. 2mm	po 12h
Wydajność:	z jednej tuby o poj. 310 ml uzyskuje się ok. 12 mb spoiny o wymiarach 5 x 5 mm i ok. 6 mb spoiny o wymiarach 5 x 10 mm
Opakowania:	Beczka a' 200 l
Kolorystyka:	biały, brązowy, szary

ATESTY:

Ocena Higieniczna nr 70/B-1257/92/93 wydana przez PZH w Warszawie
Aprobata Techniczna nr AT-15-4481/2000 wydana przez ITB w Warszawie

SKŁADOWANIE:

Wyrób należy składować 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze +5 °C do +35°C

DANE LOGISTYCZNE:

Kod produktu	Nazwa produktu	Pojemność opakowania jednostkowego	Wielkość opakowania zbiorczego	Ilość opakowań na warstwie	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
011-5-157-001009	USZCZELNIACZ AKRYLOWY HERKULES	0,30 ml	15	21	84	561,48

BHP i P.POŻ.:

Chronić oczy przed kontaktem z Uszczelniaczem Akrylowym Herkules
Chronić przed dziećmi

Aktualizacja: 23.09.2008

Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość uszczelnienia.